

Ficha técnica Estuco

 <p>1</p> <p>Mezcle en un recipiente de plástico (limpio) 5.0 - 6.0 litros de agua limpia por cada saco de 25 kg de ESTUCO® hasta obtener una pasta consistente, suave y homogénea, sin grumos.</p>	 <p>2</p> <p>Deje reposar la mezcla por 10 minutos.</p>	 <p>3</p> <p>Antes de aplicarla vuelva a mezclar durante 2 o 3 min, sin agregar más agua, ESTUCO® ni otros elementos (para no alterar las propiedades adhesivas ni el secado del producto).</p>	 <p>4</p> <p>Inicie la colocación.</p>
--	---	--	--

El **ESTUCO CRUZ AZUL®** es un recubrimiento en polvo compuesto por cemento Portland Cruz Azul® blanco, cargas minerales, pigmentos y aditivos químicos, fácil de trabajar y de gran adherencia. Ideal para dar acabados y texturas finales coloreadas en un solo paso a muros, bardas y fachadas interiores o exteriores proporcionándoles resistencia a la humedad.

SUPERFICIES DE COLOCACIÓN

- Muros de tabique rojo, tabicón, block
- Revoques de cemento
- Aplanado de cemento-cal
- Placas de cemento, concreto, etc.
- Paneles de yeso y paneles de concreto

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Para uso en interiores y exteriores
- Listo para usarse, sólo hay que agregar agua
- Repelente al agua
- Da color en un solo paso
- No requiere sellador acrílico para pintar posteriormente
- Disponible en 10 colores

RENDIMIENTO POR BULTO

Su rendimiento podrá variar dependiendo de las condiciones de aplicación, nivelación y rugosidad del sustrato, así como del espesor de la capa aplicada y el acabado final que se dé al **ESTUCO CRUZ AZUL®**.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

ADVERTENCIAS

No aplicar directamente sobre: revoques a base de yeso, pintura, superficies metálicas, vinílicas y de madera, ni sobre elementos que no sean estructuralmente rígidos y estén sometidos a flexiones y vibraciones.

RECOMENDACIONES

- No debe utilizarse a temperaturas inferiores a 5°C ni mayores a 35°C.
- Las superficies de colocación deben de humedecerse con agua.
- No añada agua al producto que ya esté endureciendo con la intención de seguir utilizándolo.
- No añada al producto nada que no se indique en esta ficha.
- Cepillar y limpiar el exceso de polvo y grasa, con cepillo de alambre o cerda del muro.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE COLOCACIÓN

- Revise que los sustratos estén bien firmes y nivelados libres de polvo y grasa.
- Compruebe que los sustratos que estén hechos a base de cemento tengan por lo menos 28 días de fraguado.
- Limpie perfectamente los sustratos sobre los que se instalará.
- Humedezca uniformemente la superficie en la que se va a aplicar excepto paneles de yeso.

APLICACIÓN

- 1) Aplique la pasta utilizando una llana lisa, distribuya la mezcla sobre el muro de forma homogénea con suficiente presión para asegurar un buen contacto.
- 2) Aplique la mezcla de manera continua, sin dejar que se seque en las orillas para evitar sombreo en el color final. Cuando sea imposible hacerlo de forma continua, deje de aplicar al llegar a un claro u otra división propia del muro como son ventanas, puertas y esquinas o defina una junta de expansión.
- 3) Si se requiere, se puede aplicar una segunda capa de **ESTUCO CRUZ AZUL®** cuando la capa base haya empezado a fraguar y se sienta la superficie húmeda al tacto.
- 4) Sobre la capa recién aplicada, de textura o afinado deseado:
Afinado: Este se logra al frotar la superficie en movimientos circulares con una llana de madera o esponja dura ligeramente húmeda.
Texturizado: Puede utilizar esponja, rodillo, cepillo, o llana acrílica de acuerdo al acabado deseado.

* No utilizar exceso de agua para no alterar las propiedades del **ESTUCO CRUZ AZUL®**.

CURADO

Para lograr una mejor consistencia en el acabado final, se necesita curar el **ESTUCO CRUZ AZUL®**, humedeciendo ligeramente la superficie una vez que el fraguado inicial haya comenzado (2-3 horas) y de preferencia dos veces diarias por lo menos durante las siguientes 72 horas. Este procedimiento deberá ser más frecuente en situaciones de temperaturas extremas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD



- Para su aplicación utilice guantes y lentes de seguridad. Este material es alcalino al mezclarse con agua.
- Evite el contacto con los ojos y la piel.
- En caso de contacto con ojos o piel enjuague con agua y consulte de inmediato a un médico.
- No inhale ni ingiera el polvo. En el caso de que eso ocurra no induzca el vómito y consulte inmediatamente a un médico.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.



- FABRICADO Y ENVASADO EN FÁBRICA CRUZ AZUL, HIDALGO
- CUMPLE CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-420-0NNCE-2003



ANILLO PERIFÉRICO SUR 5550-5 COL. PEDREGAL DE CARRASCO
DELEGACIÓN COYOACÁN C.P. 04700, CIUDAD DE MÉXICO
FABRICANTE

